



Mortero seco de proyectar

Mortero de proyectar para fijar placas de fibra y lana de roca

¿Para qué sirve este producto?

Es un mortero gris de proyectar con máquina sobre paramentos de ladrillo y bloques de hormigón, actuando como adhesivo para la fijación de placas de fibra de vidrio o lana de roca.

Enfoscados.

¿Cuáles son sus características?

- Fácil aplicación mediante maquinaria de proyectar.
- Gran poder de adherencia para la colocación de elementos aislantes.
- Hidrófugo: Protege contra la humedad.
- Monocomponente.

¿Cómo se prepara la pasta?

Este producto está especialmente diseñado para su aplicación mediante máquina de proyección.

Se recomienda ajustar la máquina en relación agua/mortero del 25% e ir modificando esta relación hasta conseguir la densidad de masa deseada.

La relación agua/mortero puede variar según las condiciones de la obra.

En caso de aplicación manual, mezclar en una gaveta de 6-7 litros de agua por cada 25 kg de mortero.

¿Cómo se trabaja?

Proyectar mediante máquina el mortero sobre el paramento. El caudal de agua de la maquinaria debe graduarse para que la densidad de la masa proporcione un mínimo descuelgue.

Una vez proyectado, el mortero debe alisarse mediante llana, procurando que toda la superficie quede recubierta y eliminando al mismo tiempo posibles bolsas de aire.

El espesor de la capa resultante debe tener entre 5 y 10 mm.

Fijar los paneles, de fibra de vidrio o lana de roca, mediante presión manual. Se recomienda colocar estas placas aislantes de arriba hacia abajo, para que los paneles que deban ser recortados para su ajuste sean los inferiores. De esta forma se facilita el trabajo.

Fijar los paneles dentro del «tiempo abierto» del producto (20 minutos). Fuera de este tiempo disminuyen sus propiedades.

Ficha Técnica

Aspecto

Polvo Gris

Presentación

Saco 25 kgs



Rendimiento	6-7 kgs/m ²
Agua de Mezcla	+/- 25%
Grosor de la masa	5-10 mm
Tiempo abierto	20 minutos
Temperatura durante aplicación	min 3°C, max 30°C
Reacción frente al fuego	A1
Almacenaje (desde fecha de fabricación, bajo cubierta, en lugar seco)	12 meses
Composición	
Cemento gris	
Áridos silíceos	
Aditivos y resinas	

Precauciones

Los componentes del producto no son tóxicos.
Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.

Primeros Auxilios

Piel: Lavar con abundante agua.

Ojos: Lavar con abundante agua.

Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.

Esta ficha técnica se redacta según nuestros conocimientos y ensayos y no supone compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra.
Ficha técnica para 2018.