



## Mortero seco

Mortero listo para el amasado para obras de albañilería

### ¿Para qué sirve este producto?

Es un mortero gris listo para su utilización a falta de agua.

Sus principales aplicaciones se dan en pequeñas obras de uso doméstico, para colocación de ladrillo, enfoscados, etc...

---

### ¿Cuáles son sus características?

- Fácil aplicación.
- Producto ideal para el bricolaje.
- Gran comodidad (cemento y arena ya mezclados).
- Gran poder de adherencia.
- Monocomponente.
- Hidrófugo.

---

### ¿Cómo se prepara la pasta?

1. El amasado es tradicional, como todo mortero.
2. Añadir el agua necesaria, a conveniencia del usuario, hasta conseguir una masa consistente y fuerte (normalmente 4 litros de agua / 25 kgs)

---

### ¿Cómo se trabaja?

Colocación de material cerámico, en interiores y exteriores.

Fondo de colocación: Revoques de cemento, mortero de cemento-cal y ladrillo. Los fondos deben ser sólidos, limpios, secos y sin deformaciones.

No utilizar: Sobre metal, fi brocemento, madera y azulejos antiguos. Para estas aplicaciones, mezclar PÁNZER con ADESILÁTEX 1000.

Sobre hormigón, amasar el MORTERO SECO con ADESILÁTEX 1000.

Ficha Técnica

#### Aspecto

Polvo Gris y Blanco

#### Presentación

Saco 25 kgs

#### Resistencia a la compresión a los 28 días

M 10

#### Reacción frente al fuego

A1

#### Agua de Mezcla

4 litros por cada 25  
kg

#### Contenido en cloruros

menor que 0,01%



<b>Absorción por capilaridad</b>	0,43 kg/m <sup>2</sup> min 0,5
<b>Tiempo de uso</b>	1,45 horas
<b>Temperatura durante aplicación</b>	min 3°C, max 30°C
<b>Resistencia térmica</b>	de -5°C a 80°C
<b>Densidad de la masa</b>	1,8 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Almacenaje (desde fecha de fabricación, bajo cubierta, en lugar seco)</b>	12 meses
<b>Composición</b>	
Cemento gris y blanco	
Áridos silíceos	

---

#### **Precauciones**

Los componentes del producto no son tóxicos.

Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.

---

#### **Primeros Auxilios**

Piel: Lavar con abundante agua.

Ojos: Lavar con abundante agua.

Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.

Esta ficha técnica se redacta según nuestro conocimiento y ensayos y no supone compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra.

Ficha técnica para 2018.