



Papresa Shikkui 0,5

Mortero flexible deformable ultrablanco

¿Para qué sirve este producto?

Es un mortero de acabado a base de carbonato cálcico, ultra blanco, para aplicar sobre ladrillo, hormigón, cemento, placas de óxido de magnesio o yeso. Acabado fino con gran resistencia, durabilidad y flexibilidad.

También uso como pasta de juntas

¿Cuáles son sus características?

- Fácil aplicación manual.
- Producto ultra blanco.
- Flexibilidad extra para evitar grietas en condiciones extremas.
- Hidrófugo: Protege contra la humedad.
- Monocomponente..
- Uso Interior y exterior.

¿Cómo se prepara la pasta?

- Este producto está especialmente diseñado para su aplicación manual.
- Mezclar PAPRESA SHIKKUI 0,5 con 5-5,5 litros de agua limpia por cada saco de 20 kg.

¿Cómo utilizar el producto?

- Mezclar PAPRESA SHIKKUI 0,5 con agua, mejor con mezcladora lenta hasta conseguir una pasta cremosa y homogénea.
- Aplicar con una llana.
- La capa resultante debe estar en tre 1 y 6 mm de espesor.

Ficha Técnica

Aspecto

Polvo Blanco

Presentación

Saco 20 kgs

Rendimiento

6-7 kg/m²



Agua de mezcla	+/- 25%
Grosor de capa	1-6 mm
Tiempo abierto	20 minutos
Densidad	1548kg/m ³
Adherencia sobre fondo cerámico	1,6 N/mm ²
Adherencia sobre hormigón	2,0 N/mm ²
Resistencia a compresión	26,2 N/mm ²
Coefficiente de absorción de agua	0,1 kg/m ² x min0,5
Absorción de agua en 24 h	4,1%
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu = 7,9$
Temperatura durante aplicación	min 3°C, max 30°C
Reacción al fuego	A1

Almacenaje (desde fecha de fabricación y al abrigo de la humedad) 12 meses

Composición

Cemento blanco.
Carbonato cálcico.
Aditivos.

Precauciones

Los componentes del producto no son tóxicos.
Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.

Primeros Auxilios

Piel: Lavar con abundante agua.

Ojos: Lavar con abundante agua.

Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.

Esta ficha técnica se redacta según nuestro conocimiento y ensayos y no supone compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra.

Ficha técnica para 2018.