



## Papresa Shikkui 1,5

Mortero flexible deformable ultrablanco

### ¿Para qué sirve este producto?

Es un mortero de acabado a base de carbonato cálcico, ultra blanco, para aplicar sobre ladrillo, hormigón, cemento, placas de óxido de magnesio o yeso. Acabado fino con gran resistencia, durabilidad y flexibilidad.

También uso como pasta de juntas

---

### ¿Cuáles son sus características?

- Fácil aplicación manual.
- Producto ultra blanco.
- Flexibilidad extra para evitar grietas en condiciones extremas.
- Hidrófugo: Protege contra la humedad.
- Monocomponente..
- Uso Interior y exterior.

---

### ¿Cómo se prepara la pasta?

- Este producto está especialmente diseñado para su aplicación manual.
- Mezclar PAPRESA SHIKKUI 1,5 con 5-5,5 litros de agua limpia por cada saco de 20 kg.

---

### ¿Cómo utilizar el producto?

- Mezclar PAPRESA SHIKKUI 1,5 con agua, mejor con mezcladora lenta hasta conseguir una pasta cremosa y homogénea.
- Aplicar con una llana.
- La capa resultante debe estar en tre 1 y 6 mm de espesor.

Ficha Técnica

#### Aspecto

Polvo Blanco

#### Presentación

Saco 20 kgs

#### Rendimiento

7-8 kg/m<sup>2</sup>



<b>Agua de mezcla</b>	+/- 25%
<b>Grosor de capa</b>	1-10 mm
<b>Tiempo abierto</b>	20 minutos
<b>Densidad</b>	1637 kg/m <sup>3</sup>
<b>Adherencia sobre fondo cerámico</b>	1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adherencia sobre hormigón</b>	1,9 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a compresión</b>	30,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Coefficiente de absorción de agua</b>	0,2 kg/m <sup>2</sup> x min0,5
<b>Absorción de agua en 24 h</b>	4,3%
<b>Permeabilidad al vapor de agua</b>	$\mu = 7,1$
<b>Temperatura durante aplicación</b>	min 3°C, max 30°C
<b>Reacción al fuego</b>	A1

**Almacenaje (desde fecha de fabricación y al abrigo de la humedad) 12 meses**

#### **Composición**

Cemento blanco.  
Carbonato cálcico.  
Aditivos.

---

#### **Precauciones**

Los componentes del producto no son tóxicos.  
Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.

---

#### **Primeros Auxilios**

Piel: Lavar con abundante agua.

Ojos: Lavar con abundante agua.

Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.

Esta ficha técnica se redacta según nuestro conocimiento y ensayos y no supone compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra. Ficha técnica para 2018.