



Papresa Shikkui (PAPREFIN)

Pasta blanca para renovación de paredes, fácil de lijar

¿Para qué sirve este producto?

Es una pasta en polvo, para alisado de paredes en interiores: Cubrir gotelé o renovar superficies rugosas o picadas, previo a la aplicación de pintura.

¿Cuáles son sus características?

- Fácil aplicación manual.
 - Extra blancura.
 - Excelente nivel de cobertura.
 - Fácil de lijar
 - Producto para capa fina hasta 7 mm.
 - Perfecto para nivelación de paredes
 - Monocomponente
-

¿Cómo se prepara la pasta?

- Este producto está diseñado para su aplicación manual
 - Mezclar PAPREFIN con alrededor un 40% de agua (Aproximadamente 5-5,5 litros de agua por cada saco de 15 kg.), con mezcladora eléctrica hasta conseguir una pasta homogénea.
 - Dejar reposar la masa 5 minutos y después aplicar.
-

¿Cómo usar PAPREFIN?

- Antes que nada, asegurarse de que el soporte está libre de polvo, grasa, salitre, hongos o cualquier materia que pudiese afectar la adherencia del producto a la pared.
 - En caso de duda, aplicar una imprimación de ADESILATEX para asegurar el soporte.
 - Aplicar siempre de abajo hacia arriba, procurando que la capa resultante cubra todos los desperfectos, obteniendo una superficie lo más lisa posible.
 - Una vez secado el producto, lijar cualquier posible imperfección hasta un acabado perfecto.
 - Aplicar la pintura sobre el PAPREFIN ya seco.
 - Para una segunda mano, esperar 24 horas.
-

¿Dónde se utiliza?

- Gotelé



- Pintura
 - Yesos y escayolas
 - Placas de cartón-yeso
 - PAPRESA ENLUCIDO
- Ficha Técnica

Aspecto	Polvo Blanco
Presentación	Saco 15 kgs
Rendimiento	6-7 kg/m ²
Agua de mezcla	+/- 25%
Grosor de capa	1-6 mm
Tiempo abierto	20 minutos
Densidad	1505 kg/m ³
Adherencia sobre ladrillo	1,8 N/mm ²
Adherencia sobre hormigón	2,1 N/mm ²
Resistencia a la compresión	20,7 N/mm ²
Coefficiente de absorción de agua	0,1 kg/m ² x min0,5
Absorción de agua a 24 horas	3,8%
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu = 8,2$
Temperatura para aplicación	min 3°C, max 30°C
Reacción al fuego	A1
Almacenaje (desde fecha de fabricación, bajo cubierta, en lugar seco)	12 meses

Composición

Cemento blanco

Escayola.

Aditivos y colágenos fundamentalmente inorgánicos

Precauciones

Los componentes del producto no son tóxicos.

Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.

Primeros Auxilios



Piel: Lavar con abundante agua.

Ojos: Lavar con abundante agua.

Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.

Esta ficha técnica se redacta según nuestros conocimientos y ensayos y no supone compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra. Ficha técnica para 2018.