

# MORTERO SECO DE PROYECCIÓN

Mortier de projection pour fixer plaques de fibre et laine de roche



## Quel est ce produit

- C'est un mortier gris qui peut être pulvérisé avec une machine sur les murs de briques et les blocs de béton, agissant comme un adhésif pour la fixation des plaques de fibre de verre ou de laine de roche.
- Enduit

## Caractéristiques

- Application facile en projetant des machines
- Grand pouvoir d'adhésion pour la mise en place des éléments isolants
- Hydrofuge: Protège contre l'humidité
- Monocomposant



## Comment préparer la pâte

- Ce produit est spécialement conçu pour son application au moyen d'une machine de projection.
- Il est recommandé d'ajuster la machine dans le rapport eau / mortier de 25% et de modifier ce rapport jusqu'à atteindre la masse volumique souhaitée. Le rapport eau / mortier peut varier selon les conditions de travail.
- En cas d'application manuelle, mélanger dans un tiroir de 6-7 litres d'eau pour 25 kg de mortier.

## Comment utiliser

- Projetez à la machine le mortier sur le parement. Le débit d'eau des machines doit être réglé de manière à ce que la masse volumique assure une baisse minimale.
- Une fois pulvérisé, le mortier doit être lissé à l'aide d'une truelle, en s'assurant que toute la surface est couverte et en même temps en éliminant les éventuelles poches d'air.
- L'épaisseur de la couche résultante doit être comprise entre 5 et 10 mm.
- Fixez les panneaux, fibre de verre ou laine de roche, par pression manuelle. Il est recommandé de placer ces plaques isolantes de haut en bas, de sorte que les panneaux qui doivent être coupés pour le réglage soient les plus bas. Cela facilite le travail.
- Fixez les panneaux dans le «temps ouvert» du produit (20 minutes). En dehors de cette période, ses propriétés diminuent.

## Données techniques: Mortero Seco de Proyección

Apparence	Poudre grise
Présentation	Sac 25 kg
Performance	6-7 kgs / m2
Mélanger l'eau	+/- 25%
Épaisseur de pâte	5-10 mm
Temps ouvert	20 minutes
Température pendant l'application	min 3°C, max 30°C
Réaction au feu	A1
Stockage (à partir de la date de fabrication, sous abri, dans un endroit sec)	12 mois



## Composition

• Ciment  
 • Sable  
 • Additifs

## Précautions

• Éviter l'inhalation de la poussière.  
 • Éviter le contact direct avec la peau.  
 • Porter des vêtements de protection et des lunettes de sécurité.

## Premiers Secours

• En cas d'inhalation: se déplacer à l'air frais.  
 • En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau.  
 • En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment à l'eau.

• En cas d'ingestion: ne pas provoquer le vomissement, boire de l'eau.  
 • En cas de contact avec les vêtements: retirer les vêtements souillés et laver à l'eau.  
 • En cas de contact avec les surfaces: nettoyer avec un chiffon humide.

