

HORMIGÓN-BÉTON / SECO GRIS

Béton prêt à l'emploi sur site



Quel est ce produit

- Béton prêt à l'emploi, prêt à l'emploi une fois mélangé avec de l'eau pour les petits travaux.

Caracteristiques

- Application facile
- Produit idéal pour le bricolage
- Grand confort (ciment, sable et gravier déjà mélangés).
- Haute résistance.



Comment préparer la pâte

- 1- Versez d'abord l'eau puis le béton-béton.
- 2- Pétrir dans des tiroirs dans une proportion approximative de 2 litres par sac.
- 3- Si plus d'eau est ajoutée que recommandé, cela diminuera la résistance et la consistance du béton

Données techniques: Béton Sec Gris

| | |
|---|--------------------------|
| Apparence | Granulaire gris |
| Présentation | Sac 25 kgs |
| Résistance à la compression à 28 jours | 25,6 N / mm ² |
| Réaction au feu | A1 |
| Mélanger l'eau | 2-2,5 litres par 25 kg |
| Utiliser le temps | 2 heures |
| Indice de cohérence du cône Abrams | 23 cm. |
| Température pendant l'application | min 3 ° C, max 30 ° C |
| Masse volumique | 1,8 gr / cm ³ |
| Stockage (à partir de la date de fabrication, sous abri, dans un endroit sec) | 12 mois |



Composition

- Ciment gris
- Agrégats siliceux de 0 à 9 mm.

Précautions

Composants du produit ne sont pas toxiques. Il doit être travaillé avec des gants, éviter poudre inhalation et contact avec les yeux et la peau. Gardez loin des enfants ou des animaux.

Premiers Secours

Peau: Laver abondamment à l'eau.
Yeux: Laver abondamment à l'eau.
Ingestion: Rincer avec d'eau et boire beaucoup d'eau.

Cette fiche technique est rédigée en fonction de notre expérience et des essais réalisés et n'implique aucun engagement. Le client est responsable de l'admission et du contrôle dans l'entrepôt de distribution ou sur le chantier, ainsi que du choix du produit à employer dans chaque cas. La responsabilité du fabricant se limite aux défauts de fabrication et pour la valeur de la marchandise, puisque le choix du matériel à employer et les conditions d'application sur le chantier ne dépendent pas du fabricant. Fiche technique pour 2020.

HORMIGÓN-BÉTON

