

# PAPRESA ENLUCIDO (C6)

Pâte pour lisser murs et couvrir gouttelette



## Quel est ce produit

Enduit coulé blanc pour enduire, réviser ou lisser les surfaces suivantes:

- Cloisons en brique ou brique recouverte de plâtre.
- Murs en plâtre ou en plâtre
- Murs peints gouttelette ou pâtes brutes de 2 mm de profondeur.
- Il est également appliqué pour obtenir des finitions murales rustiques.

## Caractéristiques

- Colle à plâtre monocomposant pour usage intérieur.
- Excellente ouvrabilité pour le meulage et couvrir les murs en couche mince
- Finition maximale des finitions.
- Rétraction minimale des joints.



## Comment préparer la pâte

- 1- Versez l'eau dans un tiroir puis le produit jusqu'à saturation.
- 2- Battre à la main ou à la machine (mieux lent, 500 rpm) jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
- 3- Laisser reposer 5 minutes pour que les additifs fonctionnent correctement.

Remarques: des secousses excessives peuvent entraîner une accélération du réglage.

Ne pas utiliser plus d'eau que recommandé ou ajouter plus d'eau après avoir laissé reposer la pâte.

## Comment utiliser

### SUR DE NOUVEAUX MURS DE CONSTRUCTION (\*)

La pâte, pâteuse mais peu dense, sera appliquée à la truelle au moins trois jours après la pose de la cloison, une fois le frottement recouvert et au moment de la vente aux enchères pour pouvoir être peinte. (\*) Uniquement sur brique grand format et brique enduite de plâtre.

### SUR LES MURS PEINTS GOTELÉ

La pâte préparée sera étalée avec une truelle sur la surface à lisser, comme si elle était brillante. Deux couches doivent être appliquées; une pour remplir la "goutte" et une fois sèche, une deuxième couche de finition sera appliquée.

Nous recommandons de poncer la surface de tout le mur pour éliminer toute trace de graisse et de poussière et, en même temps, augmenter son degré d'adhérence.

- Il est important que le parement soit en bon état et que l'épaisseur des couches soit comprise entre 0,5 et 2 mm car l'absorption empêche tout chargement supplémentaire.

## Où utiliser

Pâte pour la réparation et le lissage des murs peints avec de la pâte godelée ou rugueuse.

**Supports d'installation:** Brique, brique enduite de plâtre, plâtre de ciment, peinture brute, plâtre et plâtre. Les supports doivent être solides, durs, propres et secs.

Ne pas appliquer sur: métal, fibrociment, bois, vieilles tuiles.

## Données techniques: PAPRESA ENLUCIDO

Aspect	Poudre blanche
Présentation	Sacs 25 kg et 5 kg
Performance	+/- 1 kg /m2
Mélanger l'eau	Jusqu'à saturation
Temps d'utilisation	35 minutes
Temps de prise	1 heure
Température pendant l'application	min 5°C, max 32°C
Résistance thermique	de -5°C à 80°C
Réaction au feu	A1
Vieillessement du produit	pas dans 50 ans
Masse volumique	1,2 gr/cm3
Stockage (à partir de la date de fabrication et à l'abri de l'humidité)	12 mois



## Composition

- Plâtre d'une pureté supérieure à 95% de sulfate de calcium.
- Additifs organiques et inorganiques.
- Plastifiants et imperméabilisants.

## Précautions

Composants du produit ne sont pas toxiques. Il doit être travaillé avec des gants, éviter poudre inhalation et contact avec les yeux et la peau. Gardez loin des enfants ou des animaux.

## Premiers secours

Peau: laver abondamment à l'eau  
Yeux: laver abondamment à l'eau  
Ingestion: rincer à l'eau et boire beaucoup d'eau

Cette fiche technique est rédigée en fonction de notre expérience et des essais réalisés et n'implique aucun engagement. Le client est responsable de l'admission et du contrôle dans l'entrepôt de distribution ou sur le chantier, ainsi que du choix du produit à employer dans chaque cas. La responsabilité du fabricant se limite aux défauts de fabrication et pour la valeur de la marchandise, puisque le choix du matériel à employer et les conditions d'application sur le chantier ne dépendent pas du fabricant. Fiche technique pour 2020.

ENLUCIDO "L"

